

## Rikombi Sperre

### Aufbrennsperre



#### Material

- Rikombi Sperre ist eine Aufbrennsperre für alle saugenden Untergründe.
- Rikombi Sperre ist eine wasser- verdünnbare, verseifungsbeständige Kunstharzdispersion, dünnflüssig, grün eingefärbt.

#### Anwendungsbereich

- Für alle stark saugenden Untergründe, zur Egalisierung des Saugverhaltens von Mischmauerwerken.
- Rikombi Sperre dringt gut ein und verhindert bei saugenden Putzgründen den schnellen Wasserentzug aufgetragener Putze. Aufbrennerscheinungen werden vermieden.

#### Untergrundbeschaffenheit

- Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig, frostfrei und frei von Trennmitteln sein.

#### Verarbeitung

- Rikombi Sperre kann für saugende Untergründe je nach Saugverhalten im

Verhältnis bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

- Rikombi Sperre kann mit Quast Deckenbürste, Lammfellrolle oder maschinell mit einem geeigneten Sprühgerät aufgebracht werden.
- Die Aufbrennsperre muss vor dem Putzauftrag gut durchgetrocknet sein (ca. 24 h). Die Wirksamkeit ist bei noch feuchter Grundierung vermindert.
- Rikombi Sperre nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

#### Abschlussarbeiten

- Nach Gebrauch von Rikombi Sperre sind die Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen.

#### Wichtig

- Nicht einsetzbar auf Gipsuntergründen!

#### Technische Daten

<b>Gebindegrößen</b>	20 l-Kanister
<b>Ergiebigkeit</b>	20 l = ca. 100 m <sup>2</sup>
<b>Verbrauch</b>	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Trocknungszeit</b>	ca. 24 h, abhängig von der Witterung
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei